



Kil boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.066602401 / EAN 4007955666127

10l / Ürün no.066603401 / EAN 4007955666134



Mineral zeminler (kil, alçı, kireç ve çimento sıva, duvar ve beton gibi) üzerinde duvar ve tavan boyamaları için sıcak beyaz iç cephe boyası, kaba lifli duvar kağıdı, mineral boya tülü, sağlam bir şekilde yapışan ve emici dispersiyonlu ve mineral boya katmanları, alçıpan ve alçı elyaf levhalar ile benzer zeminler için. Oda havasındaki nem oranını dengeleyici etkiye sahiptir ve bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar.

- iyi örtücülük
- nem düzenleyici ve nefes alabilen
- Rulo veya fırça ile kolayca uygulanır
- su buharı geçirgen
- çözücü ve plastikleştirici içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez
- Kontrast oranı: H₁₀ Sınıf 2, 7 m²/l verimlilikte
- Islak sürtünme direnci: DIN EN 13300'e göre R Sınıfı 4
- Parlaklık derecesi: G3 mat
- Maks. tane boyutu: S1 ince

Uygulama alanı

Duvarlar ve tavanlar için sıcak beyaz iç cephe boyası. Nem düzenleyici özelliğe sahiptir; mineral zeminler, kaba lifli duvar kağıdı ve alçıpan üzerinde kullanım için idealdir.

Hazırlık

Zemin kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Sıkı bir şekilde yapışmayan eski boya katmanları, tutkal boyalar ve gevşek sıva parçaları temizlenmelidir. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme görülen yüzeyler, proMineral astar ile önceden işlenmelidir.

İşleme

Kil boyayı kullanmadan önce iyice karıştırın ve fırça, rulo veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Gerekirse iki kat boyayın. Bu sırada astar katı en fazla %10 su ile seyreltilebilir. Son kat boya, ilk katın tamamen kurumasından sonra seyreltilmeden uygulanır. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ise uygulamayınız. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz.

Renklendirme:

Renkli boyamalar için kil boyası, en fazla %4 oranında evrensel renklendirme konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) veya proMineral renkli boyalar ile renklendirilebilir.

Kuruma Süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 6 – 12 saattir. Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

Tüketim

1 l, zemin yapısına bağlı olarak tek kat boyama için yaklaşık 6 – 8 m²'ye yeterlidir. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış kapları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve ciltle temastan kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.pro-mineral.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 0,5 g/l.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.