



Kil sıva

Teknik bilgi sayfası

7kg / Ürün no.066002401 / EAN 4007955660125
18kg / Ürün no.066005401 / EAN 4007955660156



İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için sıcak beyaz, ince taneli sıva. Oda havasındaki nem oranını dengeleyici etkiye sahiptir ve bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar. Mineral zeminlere (alçı, kireç, çimento ve kil sıva, duvar ve beton gibi), alçıpan ve alçı elyaf levhalara, ayrıca sağlam bir şekilde yapışan ve emici dispersiyonlu ve mineral boya katmanlarına uygulanabilir.

- ince yapı – tane boyutu 0,5 mm
- Rulo veya fırça ile kolayca uygulanır
- özellikle nefes alabilir
- nem dengeleyici
- su buharı geçirgen
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez

Uygulama alanı

İç mekan duvarları ve tavanları için sıcak beyaz, ince taneli sıva. İç mekan iklimini düzenler; sıva, beton, alçıpan ve mineral boyalar üzerinde kullanım için idealdir.

Hazırlık

Zemin kuru, temiz, sağlam ve hafif emici olmalıdır. Sıkı tutunmayan eski boya katmanları, tutkal boyalar ve gevşek sıva parçaları temizlenmelidir. Aşırı emici, kumlanma ve tebeşirlenme görülen yüzeyler, proMineral astar ile önceden işlenmelidir.

İşleme

Kil sıvayı kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça veya düz fırça ile uygulayın; bu sırada istediğiniz gibi yaratıcı bir doku oluşturun. Açık renkli, düzgün zeminlerde genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Bu durumda ince bir sıva dokusu elde edilir. Daha belirgin bir doku elde etmek için, ilk katın tamamen kurumasından sonra bir kat daha uygulanır. Çok koyu veya düzensiz zeminlerde de ikinci bir kat uygulanmalıdır. Bu durumda, temel kat en fazla %10 su ile seyreltilir. Son kat, ilk katın tamamen kurumasından sonra seyreltilmeden uygulanır. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ise uygulamayınız. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz.

Renk tonlaması:

Renkli boyamalar için kil sıva, en fazla %4 oranında evrensel renklendirme konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) veya proMineral renkli boyalar ile renklendirilebilir.

Kuruma Süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 24 saattir. Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

Üzerine Boyama:

Kil sıva, son kat kaplama olarak uygundur, ancak üzerine boyanabilir de. Bunun için örneğin proMineral Kil Boyası tavsiye edilir.

Durum: 05.10.2026

Sayfa 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Hann. Münden ■ Telefon +49 (0)55 41-70 03 02 ■ E-posta info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüketim

1 kg, tek kat boyama için yaklaşık 2,5 m²'ye yeterlidir – zemin yapısına bağlı olarak. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış kapları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve ciltle temasından kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Güvenlikle ilgili bilgileri lütfen Güvenlik Bilgi Formu'ndan edinin. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.pro-mineral.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.