



Kireç-mineral boya

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.068502401 / EAN 4007955685128

10l / Ürün no.068503401 / EAN 4007955685135



Beyaz kireç hidrat bazlı, silinmeye dayanıklı iç mekan boyamaları için kullanıma hazır mineral boya. Bu boya, oda havasındaki nem oranını dengeleyici bir etki gösterir ve bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar. Mineral zeminlere (alçı, kireç, çimento ve kil sıva, duvar ve beton gibi), alçıpan ve alçı elyaf levhalara, mineral boya astarlarına ve benzeri zeminlere uygulanabilir. Mat, emici dispersiyonlu zeminlere de uygulanabilir.

- yüksek beyazlık derecesine sahip ince mineral kaplama
- iyi örtücülük – Örtücülük Sınıfı 2
- DIN EN 13300 standardına göre H₁₀ Sınıf 2 kontrast oranı, 6 m²/l'de
- Yüksek alkalinite sayesinde küf oluşumunu önler
- nem düzenleyici ve nefes alabilen
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez

Uygulama alanı

Silinmeye dayanıklı iç mekan boyamaları için kullanıma hazır kireç bazlı boya. Nem düzenleyici, su buharı difüzyon özelliği yüksek, sıva, beton, alçıpan ve benzeri zeminler için idealdir.

Hazırlık

Zemin kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Eski boya katmanlarını, tutkal boyalarını ve gevşek sıva parçalarını temizleyin. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme görülen yüzeyleri proMineral astar ile ön işlemden geçirin.

İşleme

Kireç-mineral boyayı kullanmadan önce iyice karıştırın ve fırça, düz fırça veya rulo ile uygulayın. Gerekirse, ilk kat boyanın tamamen kurumasından sonra ikinci bir kat uygulayın. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında iken uygulamayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Renk tonlama:

Renkli boyama işlemleri için kireç-mineral boya, en fazla %3 oranında evrensel renk tonlama konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) ile tonlanabilir.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 8 saattir. Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

Tüketim

1 l, tek kat boyama için yaklaşık 6 m²'ye yeterlidir – zemin yapısına bağlı olarak. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Ambalajı iyice kapatın ve serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri (örneğin cam, ahşap vb.) sıçramalardan koruyunuz. Kireç-mineral boya, aynı malzeme ile sorunsuz bir şekilde üstüne boyanabilir. Başka boya malzemeleri kullanmadan önce kireç-mineral boyayı yıkayarak veya fırçalayarak temizleyin.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.pro-mineral.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.