



Mineral ince sıva

Teknik bilgi sayfası

8kg / Ürün no.060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Ürün no.060503401 / EAN 4007955605133



İç mekanlarda dokulu boya uygulamaları için silikat bazlı ince sıva. Mineral ince sıva, oda havasındaki nem oranını dengeleyici bir etkiye sahiptir ve bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar. Mineral zeminlere (alçı, kireç, çimento ve kil sıva, duvar ve beton gibi), alçıpan ve kuru inşaat levhalarına ve ayrıca mat, emici dispersiyonlu zeminlere uygulanabilir.

- ince sıva dokusu (0,5 mm tanecik boyutu)
- Rulo veya fırça ile kolayca uygulanır
- beyaz, opak
- nefes alabilir ve nemi düzenleyici
- su buharı geçirgen
- koruyucu madde ve yumuşatıcı içermez
- hayvansal kökenli bileşenler içermez

Uygulama alanı

Dokulu iç cephe sıvaları için silikat ince sıva. Mineral zeminler, alçıpan ve kuru inşaat levhaları üzerinde idealdir. Mat, emici dispersiyonlu boya katmanları üzerinde de kullanılabilir.

Hazırlık

Zemin sağlam, kuru, dayanıklı, temiz ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yeterince tutunmayan eski boya katmanları, tutkal boyalar ve gevşek sıva parçaları temizlenmelidir. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminler, proMineral Astar ile önceden işlenmelidir.

İşleme

Mineral ince sıvayı kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça veya boya fırçası ile uygulayın. Zemin ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında iken uygulamayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Renklendirme:

Renkli kaplamalar için Mineral İnce Sıva, en fazla %5 oranında Universal Renklendirme Konsantreleri (sadece LW-Oxyd tipleri) veya proMineral Renkli Boyalar ile renklendirilebilir.

Üzerine Boyama:

Mineral İnce Sıva, dekoratif son kat kaplama olarak uygundur, ancak üzerine boyanabilir. Bunun için örneğin proMineral İç Mekan Beyazı tavsiye edilir.

Kuruma Süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) kuruma süresi yaklaşık 8 – 12 saattir. Elverişsiz koşullar altında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek hava nemi) kuruma süresi uzayabilir.

Tüketim

1 kg, zemin yapısına bağlı olarak tek kat boyamada yaklaşık 1,8 – 2,5 m² için yeterlidir. Kesin tüketim miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Depolama

Kabı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşaltılmış kapları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.

Notlar

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve ciltle temasından kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.pro-mineral.com web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün VOC içeriği maks. 1 g/l'dir.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.