



Білий колір салону

Технічний паспорт

5I / Пункт №.066502401 / EAN 4007955665120

10I / Пункт №.066503401 / EAN 4007955665137



Для фарбування стін і стель у приміщеннях. Для мінеральних основ (таких як вапняна та цементна штукатурка, цегляна кладка та бетон), а також для шпалер з грубої целюлози, мінеральних фарбувальних нетканих матеріалів, гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит та подібних основ. Завдяки своїй мікрокристалічній структурі фарба має високу дифузійну здатність до водяної пари, що сприяє створенню комфортного мікроклімату в приміщенні.

- для білих покриттів з матовою фактурою
- без консервантів та без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження
- Коефіцієнт контрастності: клас N₁₀-2 при витраті 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання: клас R 3 згідно з DIN EN 13300
- Ступінь блиску: G4 — матовий
- Максимальний розмір зерна: S1 — дрібний

Сфера застосування

Внутрішня фарба з дифузійними властивостями для фарбування стін і стель. Ідеально підходить для мінеральних основ, шпалер з шорсткою поверхнею та гіпсокартону.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Видалити старі шари фарби, що погано тримаються, клейові фарби та відшаровані частини штукатурки. Поверхні, що сильно вбирають вологу, піщані та схильні до крейдування, попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Перед використанням фарбу «Innenweiß» ретельно перемішайте та нанесіть пензлем, валиком або відповідним розпилювачем. За потреби нанесіть два шари. При цьому базовий шар можна розбавити водою не більше ніж на 5 %. Покривний шар наносять у нерозведеному вигляді після повного висихання першого шару фарби. Не застосовувати при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Тонування:

Для отримання кольорових покриттів білу фарбу для внутрішніх робіт можна тонувати, додаючи не більше 3 % універсальних тонуючих концентратів (лише типи LW-Oxyd) або кольорові фарби proMineral.

Час висихання:

За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи) час висихання становить приблизно 6-12 годин. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

Споживання

1 л вистачає приблизно на 6-8 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Статус: 05.10.2026

Сторінка 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не під впливом морозу.

Примітки

Зберігати у недоступному для дітей місці. Через високий рівень pH слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується носити рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння на шкіру ретельно промити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 0,5 г/л.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.