



Глиняна шпаклювальна штукатурка

Технічний паспорт

7kg / Пункт №.066002401 / EAN 4007955660125

18kg / Пункт №.066005401 / EAN 4007955660156



Тепло-біла, дрібнозерниста шпаклювальна штукатурка для внутрішніх стін і стель. Вирівнює рівень вологості повітря в приміщенні, сприяючи тим самим створенню комфортного мікроклімату. Застосовується на мінеральних основах (таких як гіпсова, вапняна, цементна та глиняна штукатурка, цегляна кладка та бетон), гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плитах, а також на міцно прикріплених і поглинаючих дисперсійних та мінеральних фарбових покриттях.

- дрібна структура — розмір зерен 0,5 мм
- просте нанесення валиком або пензлем
- особливо дихаючий
- регулює рівень вологи
- проникний для водяної пари
- без консервантів та без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження

Сфера застосування

Тепло-біла штукатурка з дрібною структурою для внутрішніх стін і стель. Регулює мікроклімат у приміщенні, ідеально підходить для нанесення на штукатурку, бетон, гіпсокартон та мінеральні фарби.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною та злегка поглинаючою. Видалити старі шари фарби, що не тримаються міцно, клейові фарби та відшаровані частини штукатурки. Поверхні з високою поглинальною здатністю, що сиплеться піском або кришиться, попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Перед використанням глиняну шпаклювальну штукатурку слід ретельно перемішати та наносити валиком, пензлем або шпателем, створюючи при цьому творчу фактуру на власний розсуд. На світлих, рівномірних основах зазвичай достатньо одного шару. У цьому випадку утворюється дрібна фактура штукатурки. Щоб отримати більш виражену структуру, після повного висихання першого шару наносять ще один шар. Другий шар слід наносити також на дуже темні або нерівномірні основи. У цьому випадку базовий шар можна розбавити водою не більше ніж на 10 %. Покривний шар наносять нерозведеним після повного висихання першого шару. Не застосовувати при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Тонування:

Для отримання кольорового покриття глиняну штукатурку можна тонувати, додаючи не більше 4 % універсальних тонувальних концентратів (лише типи LW-Oxyd) або кольорові фарби proMineral.

Час висихання:

За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи) час висихання становить приблизно 24 години. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

Статус: 06.10.2026

Сторінка 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Можливість нанесення покриття:

Глиняна штукатурка підходить як фінішне покриття, але її також можна пофарбувати. Для цього рекомендується, наприклад, глиняна фарба proMineral.

Споживання

1 кг вистачає приблизно на 2,5 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Зберігання

Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння речовини в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи.

Примітки

Зберігати в недоступному для дітей місці. Через високий рівень pH слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується використовувати рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння на шкіру ретельно промити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.