Мінеральна тонкошарова штукатурка

Технічний паспорт

8kg / Номер артикулу 060502401 / EAN 4007955605126
15kg / Номер артикулу 060503401 / EAN 4007955605133



Тонкошарова штукатурка на силікатній основі для створення фактурних покриттів у приміщеннях. Мінеральна тонкошарова штукатурка вирівнює рівень вологості повітря в приміщенні, сприяючи таким чином створенню комфортного мікроклімату. Застосовується на мінеральних основах (таких як гіпсова, вапняна, цементна та глиняна штукатурка, цегляна кладка та бетон), гіпсокартонних та сухих будівельних плитах, а також на матових, поглинаючих дисперсійних основах.

- дрібна структура штукатурки (зернистість 0,5 мм)
- просте нанесення валиком або пензлем
- білий, покривний
- забезпечує повітропроникність та регулює вологість
- проникний для водяної пари
- без консервантів та без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження

Сфера застосування

Силікатна тонка штукатурка для створення фактурних внутрішніх покриттів. Ідеально підходить для мінеральних основ, гіпсокартонних плит та плит для сухого будівництва. Також може наноситися на матові, поглинаючі дисперсійні покриття.

Підготовка

Основа повинна бути твердою, сухою, міцною, чистою та не містити антиадгезійних речовин. Видалити старі шари фарби, що не тримаються міцно, клейові фарби та відшаровані частини штукатурки. Сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте мінеральну тонкошарову штукатурку та нанесіть її валиком, щіткою або пензлем. Не застосовуйте при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Тонування:
Для кольорового фарбування мінеральну тонкошарову штукатурку можна тонувати, додаючи не більше 5 % універсальних тонуючих концентратів (лише типи LW-Oxyd) або кольорові фарби proMineral.

Можливість нанесення наступного шару:
Мінеральна тонка штукатурка підходить як декоративне фінішне покриття, але її також можна покривати іншим шаром. Для цього рекомендується, наприклад, proMineral «Внутрішня біла».

Час висихання:
За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, основа з помірною поглинальною здатністю) час висихання становить приблизно 8–12 годин. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Споживання
1 кг вистачає приблизно на 1,8–2,5 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об’єкті.

Зберігання
Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння речовини в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи.

Примітки
Зберігати в недоступному для дітей місці. Через високий рівень pH слід уникати контакту з очима та шкірою. Рекомендується використовувати рукавички та захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння на шкіру ретельно промити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та, за необхідності, звернутися до лікаря.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Вміст ВОС у цьому продукті не перевищує 1 г/л.

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.