



Вапняно-мінеральна фарба

Технічний паспорт

5I / Пункт №.068502401 / EAN 4007955685128

10I / Пункт №.068503401 / EAN 4007955685135



Готова до використання мінеральна фарба на основі гідрату білої вапна для стійкого до стирання внутрішнього фарбування. Фарба вирівнює рівень вологості повітря в приміщенні, сприяючи тим самим створенню комфортного мікроклімату. Застосовується на мінеральних основах (таких як гіпсова, вапняна, цементна та глиняна штукатурка, цегляна кладка та бетон), гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плитах, мінеральних фарбувальних нетках та подібних основах. Також підходить для матових, поглинаючих дисперсійних основ.

- тонкий мінеральний шар з високим ступенем білизни
- хороша покривна здатність — клас покриття 2
- Коефіцієнт контрастності класу H₁₀-2 згідно з DIN EN 13300 при 6 м²/л
- запобігає появі цвілі завдяки високій лужності
- регулює вологість і забезпечує повітропроникність
- без консервантів та без пластифікаторів
- не містить інгредієнтів тваринного походження

Сфера застосування

Готова до використання фарба на вапняній основі для стійкого до протирання внутрішнього фарбування. Регулює вологість, має високу паропроникність, ідеально підходить для штукатурки, бетону, гіпсокартону та подібних основ.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Видалити старі шари фарби, клейові фарби та відшаровані частини штукатурки. Поверхні, що сильно вбирають вологу, мають піщані вкраплення або схильні до крейдування, попередньо обробити ґрунтовкою proMineral.

Обробка

Перед використанням вапняно-мінеральну фарбу слід ретельно перемішати та наносити пензлем, плоскою кистю або валиком. За необхідності, після повного висихання першого шару фарби, нанесіть другий шар. Не застосовувати при температурі основи та повітря нижче +5 °C. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Тонування:

Для кольорового фарбування вапняно-мінеральну фарбу можна тонувати універсальними тонуючими концентратами (лише типи LW-Oxyd) у кількості не більше 3 %.

Час висихання:

За нормальних умов (20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи) час висихання становить приблизно 8 годин. За несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість повітря) час висихання може подовжитися.

Споживання

1 л вистачає приблизно на 6 м² при одноразовому нанесенні — залежно від стану основи. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Статус: 07.10.2026

Сторінка 1/2

decotric GmbH ■ Im Schedetal 1 ■ 34346 Ганн-Мюнден ■ Телефон +49 (0)55 41-70 03 02 ■ Електронна пошта info@decotric.de ■ www.pro-mineral.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання

Тару слід зберігати щільно закритою в прохолодному місці, але поза зоною заморозків. Не допускати потрапляння речовини в каналізацію, водойми або ґрунт. На переробку здавати лише повністю спорожнену тару. Засохлі залишки речовини можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи.

Примітки

Зберігати у недоступному для дітей місці. Захищайте поверхні, які не підлягають фарбуванню (наприклад, скло, дерево тощо), від бризок. Вапняно-мінеральну фарбу можна без проблем перефарбувати тим самим матеріалом. Перед нанесенням інших лакофарбових матеріалів вапняно-мінеральну фарбу слід змити або зчистити щіткою.

Інформацію щодо безпеки див. у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.pro-mineral.com.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.