



内侧白色 Technisches Informationsblatt

5I / 项目编号066502401 / EAN 4007955665120
10I / 项目编号066503401 / EAN 4007955665137



适用于室内墙面和天花板的涂装。适用于矿物基底（如石灰和水泥抹灰层、砌体和混凝土），以及粗纤维壁纸、矿物涂装无纺布、石膏板和石膏纤维板等类似基底。 凭借其微晶结构，该涂料具有极高的水蒸气扩散性，从而有助于营造舒适的室内环境。

- 适用于白色、哑光漆面
- 不含防腐剂，不含塑化剂
- 不含动物源性成分
- 对比度 $\square$ H10-2级，覆盖率为6平方米/升
- 耐湿摩擦性：符合DIN EN 13300标准的R级3级
- 光泽度 $\square$ G4 哑光
- 最大粒度 $\square$ S1 细

应用领域

适用于墙面和天花板涂刷的透气型室内涂料。特别适合用于矿物基底、粗纹壁纸和石膏板。

准备工作

基面必须干燥、清洁且具有承载力。清除附着不牢的旧涂层、胶漆以及松动的抹灰层。对吸水性强、起砂和粉化严重的表面，应先使用proMineral底漆进行预处理。

加工

使用前请将内墙白漆充分搅拌均匀，然后用刷子、滚筒或合适的喷涂设备进行涂刷。如有需要，可涂刷两遍。其中，底漆可用水稀释，稀释比例不超过5%。待第一道涂层完全干透后，直接涂刷未稀释的面漆。基材和室温不得低于+5 °C□使用后应立即用水清洗工具。

调色：

如需进行彩色涂装，可向室内白色涂料中加入最多3%的通用调色浓缩液（仅限LW-Oxyd系列）或proMineral彩色涂料进行调色。

干燥时间：

在正常条件下□20 °C□相对湿度65%，基材吸水性适中），干燥时间约为6-12小时。若条件不佳（例如低温或高湿度），干燥时间可能会延长。

消费

1升的涂料在单层涂刷时，可覆盖约6-8平方米——具体取决于基面的状况。请通过在实际物体上进行试涂来确定确切的用量。

存储

请将容器密封好，并存放在阴凉处，但避免结冰。

说明

请存放在儿童无法触及的地方。由于pH值较高，请避免接触眼睛和皮肤。建议佩戴手套和护目镜（非玻璃材质）。若接触皮肤，请用大量清水冲洗。若溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，必要时请就医。

有关安全的信息，请参阅安全数据表。您可通过我们的网站 www.pro-mineral.com 获取最新的安全数据表。

该产品的欧盟VOC限值（类别□A/a, Wb□= 30 g/l□2010□□该产品VOC含量上限□0.5 g/l□

提示：

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。