



石灰滚涂灰泥

Technisches Informationsblatt

8kg / 项目编号121302401 / EAN 4007955121329

16kg / 项目编号121305401 / EAN 4007955121336



适用于室内墙面和天花板的即用型白色细纹抹灰涂料。该滚涂抹灰涂料能调节室内空气的湿度，从而有助于营造舒适的室内环境。适用于矿物基底（如石膏、石灰、水泥和粘土抹灰层、砌体及混凝土）、石膏板和石膏纤维板、矿物涂装无纺布以及类似基底。也可用于哑光、吸水性强的乳胶漆基层。

- 细腻的结构——粒度为0.5毫米
- 使用滚筒或刷子即可轻松施工
- 透气性极佳，且能有效调节湿度
- 因高碱度而具有防霉效果
- 不含防腐剂，不含塑化剂
- 不含动物源性成分

应用领域

适用于室内墙面和天花板的即用型细纹饰面涂料。具有调节湿度和水蒸气扩散性能。适用于矿物基底、石膏板和石膏纤维板、矿物涂层无纺布等。也可用于哑光、吸水性的乳胶漆基底。

准备工作

基面必须耐碱、干燥、清洁且具有承载力。应清除附着力不佳的旧涂层、胶漆以及松动的抹灰层。对于吸水性强、起砂和粉化的表面，应先使用proMineral底漆进行预处理。

加工

使用前请将石灰滚涂灰浆充分搅拌均匀，然后用滚筒、刷子或大面积刷进行涂刷，并根据个人喜好创造性地形成纹理。对于颜色浅且表面平整的基底，通常涂刷一层即可。这样会形成细腻的抹灰纹理。若需获得更明显的纹理效果，可在第一层完全干燥后涂刷第二层。此时，底涂层可用最多10%的水进行稀释。面涂层应在第一层完全干透后，不加水直接涂刷。基底和室内温度低于+5°C时请勿施工。工具使用后应立即用水清洗。

调色：

若需进行彩色涂装，可在石灰滚涂灰中加入最多4%的通用调色浓缩液（仅限LW-Oxyd系列）进行调色。

可覆涂性：

石灰滚涂灰浆适用于作为最终涂层，但也可在其上进行覆涂。为此，建议使用 proMineral 石灰矿物涂料等产品。

干燥时间：

在正常条件下[20 °C]相对湿度65%，基底吸水性适中），干燥时间约为24小时。若条件不佳（例如低温或高湿度），干燥时间可能会延长。

消费

1千克的涂料在单层涂刷时，可覆盖约2.5平方米——具体用量视基材状况而定。请通过在实际物体上进行试涂来确定确切的用量。

存储

将容器密封良好，存放在阴凉处，但避免结冰。切勿排入下水道、水体或土壤中。仅将完全清空的容器送交回收。干涸的材料残留物可通过生活垃圾或作为建筑垃圾进行处理。

提示：

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。

说明

请将本品存放于儿童无法触及之处。请保护无需涂刷的表面（如玻璃、木材等）免受飞溅。

有关安全的信息，请参阅安全数据表。您可通过我们的网站 www.pro-mineral.com 获取最新的安全数据表。

该产品的欧盟VOC限值（类别A/a, Wb = 30 g/l 2010）该产品VOC含量上限1 g/l

提示:

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。