

粘土抹灰

Technisches Informationsblatt

7kg / 项目编号066002401 / EAN 4007955660125

18kg / 项目编号066005401 / EAN 4007955660156



适用于室内墙面和天花板的暖白色细粒涂抹灰。可调节室内空气的湿度，从而有助于营造舒适的室内环境。适用于矿物基底（如石膏、石灰、水泥和粘土抹灰层、砌体及混凝土）、石膏板和石膏纤维板，以及附着力强且具有吸水性的乳胶漆和矿物漆涂层。

- 细腻的结构——粒度为0.5毫米
- 使用滚筒或刷子即可轻松施工
- 透气性特别好
- 调节湿度
- 透湿的
- 不含防腐剂，不含塑化剂
- 不含动物源性成分

应用领域

适用于室内墙面和天花板的暖白色细粒抹灰砂浆。具有调节室内气候的作用，非常适合用于抹灰层、混凝土、石膏板和矿物涂料表面。

准备工作

基面必须干燥、清洁、坚固且略具吸水性。清除附着不牢的旧涂层、胶漆以及松动的抹灰层。对于吸水性强、起砂或粉化严重的表面，应先使用proMineral底漆进行预处理。

加工

使用前请将粘土抹灰料充分搅拌均匀，然后用滚筒、刷子或抹灰刀涂抹，并根据个人喜好创造性地形成纹理。对于颜色浅且基底均匀的表面，通常涂刷一层即可。这样会形成细腻的抹灰纹理。若需获得更明显的纹理效果，可在第一层完全干燥后再涂刷一层。即使在非常深色或不均匀的基面上，也应进行第二遍涂刷。此时，底涂层可加入最多10%的水进行稀释。面涂层应在第一层完全干透后，不加水直接涂刷。基底和室内温度低于+5 °C时请勿施工。工具使用后应立即用水清洗。

调色：

若需进行彩色涂装，可使用最多4%的通用调色浓缩液（仅限LW-Oxyd系列）或proMineral彩色涂料对粘土抹灰进行调色。

干燥时间：

在正常条件下[20 °C]相对湿度65%，吸水性适中的基底），干燥时间约为24小时。若条件不佳（例如低温或高湿度），干燥时间可能会延长。

覆涂性：

该粘土抹灰层适合作为最终涂层，但也可在其上进行覆涂。为此，建议使用 proMineral 粘土涂料等产品。

消费

1千克的涂料在单层涂刷时，可覆盖约2.5平方米——具体用量视基材状况而定。请通过在实际物体上进行试涂来确定确切的用量。

存储

将容器密封妥当，存放在阴凉处，但避免结冰。切勿排入下水道、水体或土壤中。仅将完全清空的容器送交回收。干涸的材料残留物可作为生活垃圾或建筑垃圾进行处理。

提示：

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。

说明

请将本品存放于儿童无法触及之处。由于pH值较高，请避免接触眼睛和皮肤。建议佩戴手套和护目镜（非玻璃材质）。若接触皮肤，请用大量清水冲洗。若溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，必要时请咨询医生。

有关安全的信息，请参阅安全数据表。您可通过我们的网站 www.pro-mineral.com 获取最新的安全数据表。

提示:

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。