



矿物细石膏

Technisches Informationsblatt

8kg / 项目编号060502401 / EAN 4007955605126

15kg / 项目编号060503401 / EAN 4007955605133



硅酸盐基细纹抹灰，适用于室内纹理涂装。该矿物细纹抹灰可调节室内空气的湿度，从而有助于营造舒适的室内环境。适用于矿物基底（如石膏、石灰、水泥和粘土抹灰层、砌体及混凝土）、石膏板和干式建筑板，以及哑光、吸水性好的乳胶漆基底。

- 细腻的抹灰纹理（粒度0.5毫米）
- 使用滚筒或刷子即可轻松施工
- 纯白不透明
- 透气且能调节湿气
- 透湿的
- 不含防腐剂，不含塑化剂
- 不含动物源性成分

应用领域

用于室内纹理涂装的硅酸盐细纹抹灰料。特别适用于矿物基底、石膏板及干式隔墙板。也可用于哑光、吸水性强的乳胶漆涂层表面。

准备工作

基面必须坚实、干燥、承重良好、清洁且无脱模剂。清除附着力不佳的旧涂层、胶漆及松动的抹灰层。对吸水性强、起砂和粉化严重的基面，应先使用proMineral底漆进行预处理。

加工

使用前请将矿物细砂浆充分搅拌均匀，然后用滚筒、刷子或毛笔涂抹。基面和环境温度不得低于+5 °C[]使用后请立即用水清洗工具。

调色：

如需进行彩色涂装，可向矿物细石膏中加入最多5%的通用调色浓缩液（仅限LW-Oxyd系列）或proMineral彩色涂料进行调色。

可覆涂性：

矿物细石膏可作为装饰性面层使用，但也可在其上进行覆涂。建议使用 proMineral 室内白色涂料等产品进行覆涂。

干燥时间：

在正常条件下[]20 °C[]相对湿度65%，基底吸水性适中），干燥时间约为8 - 12小时。若条件不佳（例如低温或高湿度），干燥时间可能会延长。

消费

1千克的涂料在单层涂刷时，可覆盖约1.8 - 2.5平方米——具体用量视基材状况而定。请通过在实际物体上进行试涂来确定确切的用量。

存储

将容器密封妥当，存放在阴凉处，但避免结冰。切勿排入下水道、水体或土壤中。仅将完全清空的容器送交回收。干涸的材料残留物可作为生活垃圾或建筑垃圾进行处理。

说明

请将本品存放于儿童无法触及之处。由于pH值较高，请避免接触眼睛和皮肤。建议佩戴手套和护目镜（非玻璃材质）。 若接触

提示：

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。

皮肤，请用大量清水冲洗。若溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，必要时请咨询医生。

有关安全的信息，请参阅安全数据表。您可通过我们的网站 www.pro-mineral.com 获取最新的安全数据表。

该产品的欧盟VOC限值（类别A/a, Wb = 30 g/l 2010）该产品的VOC含量最大为1 g/l

提示:

本数据表中包含的所有信息和数据均以我们的实践经验和实验室测试为基础，反映了当前的技术水平。但是，这些信息和数据仅作为一般指导，并不构成对特定属性或性能特征的保证。由于产品的储存、运输和使用条件不在我们的控制范围之内，因此此处提供的信息不承担任何法律责任。用户有责任根据具体的现场或项目条件确定产品是否适用于预期用途。